



## СОЛО® Структурная

Среднезернистая и крупнозернистая структурная камешковая штукатурка с эффектом грубой фактуры



# СОЛО® Структурная 1,5

Среднезернистая структурная камешковая штукатурка с эффектом грубой фактуры



Тара: 15 кг

Расход в 1 слой - 6 м<sup>2</sup>

Средний размер зерна

**СВОЙСТВА:** Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии с равномерно зернистой структуры. Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится. Образуемый рельеф получается плавным и приятным на ощупь. Создаёт прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Допускается мытье окрашенной поверхности.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать универсальной грунтовкой. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя адгезивного грунта. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%.

## Назначение:

для ВНУТРЕННИХ и ФАСАДНЫХ РАБОТ

## Область применения:

Предназначена для декоративной отделки поверхности внутри и снаружи помещений. Используется на новых или ранее окрашенных поверхностях из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** После использования продукта пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку.

## Техническая информация:

**Расход** 2,0-6,0 кг/м<sup>2</sup> Точный расход зависит от размера зерна, типа поверхности, ее неровности, пористости и смачиваемости.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** при температуре 20°C и влажности воздуха 70%: просыхание 48ч. Полный набор прочности – 10 суток. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней после нанесения. Инструмент: стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма. Очистка инструмента – вода.

**КОЛЕРОВКА:** Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами для водных красок.

**Состав:** Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.

# СОЛО® Структурная 2

Крупнозернистая структурная камешковая штукатурка с эффектом грубой фактуры



Тара: 15 кг

Расход в 1 слой - 5 м<sup>2</sup>

Средний размер зерна

## Назначение:

для ВНУТРЕННИХ и ФАСАДНЫХ РАБОТ

## Область применения:

Предназначена для декоративной отделки поверхности внутри и снаружи помещений. Используется на новых или ранее окрашенных поверхностях из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** После использования продукта пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку.

## Техническая информация:

**Расход** 2,0-6,0 кг/м<sup>2</sup> Точный расход зависит от размера зерна, типа поверхности, ее неровности, пористости и смачиваемости.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** при температуре 20°C и влажности воздуха 70%: просыхание 48ч. Полный набор прочности – 10 суток. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней после нанесения. Инструмент: стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма. Очистка инструмента – вода.

**КОЛЕРОВКА:** Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами для водных красок.

**Состав:** Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя примерно должна быть равна размеру гранул). Декоративную штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. Структурирование осуществляется пластиковой кельмой круговыми движениями. Открытое время для затирки поверхности около 20 минут. Инструмент необходимо очищать по мере загрязнения. Во избежание стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».

**ХРАНЕНИЕ:** Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 3 года со дня изготовления при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка штукатурки при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства. Хранить в недоступном для детей месте.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попаданию на кожу, в глаза и органы дыхания. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор.

---

<http://www.lanors.ru>  
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

**Вопросы и пожелания  
отправляйте по  
адресу:  
info@lanors.ru**

